

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

### URETAX 2K

---

#### 2-х компонентный полиуретановый клей

---

**СВОЙСТВА:** 2-х компонентный клей для паркета, без запаха, имеет очень хорошую устойчивость к скалыванию и отрывам. Не содержит воду и растворителей. Не впитывает влагу и не вызывает сжимания при наложении более толстых слоев. Характеризуется быстрым схватыванием – время использования готовой смеси около 50 мин. Клей соответствует требованиям стандартов DIN 281 и PNEN 14293.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Предназначен для приклеивания на бетонных основаниях, ангидритовых, керамических (после соответствующей подготовки керамического основания), деревянных - монолитного паркета, слоистого, экзотического, деревянных и ламинированных напольных панелей, готового и промышленного паркета. Клей может использоваться для полов с подогревом.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Основание и климатические условия в помещении должны соответствовать общим нормам для паркетных работ.

Основание должно быть сухим, стабильным, ровным, без антиадгезивных загрязнений, типа масел, краски, гипса и тому подобное, устойчивым к скалыванию и отрывам, возникающих из-за работы древесины. Рекомендуем нанести на основание грунтовку полиуретановым грунтом, напр.: RENOPRIMER PU 112 или RENOPRIMER PU 150 (в случае основания с большой поглощаемостью или при необходимости его укрепления).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** К компоненту А (основе клея) следует добавить компонент В и тщательно перемешать соответствующим инструментом для смешивания. Необходимо смешивать до получения однородной консистенции (на стенках и на дне упаковки), поскольку, в случае нетщательного смешивания, можно не достичь максимального результата. Подготовленный клей накладывать на основание соответствующим зубчатым шпателем. Приклеиваемый элемент легко дожать, передвигая его по горизонтальной плоскости. Не следует ходить по приклеенной поверхности в течение 4 - 6 часов.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:** Деление клея в упаковке на части связано с большим риском неправильной подборки пропорции и, в результате, ненадлежащего схватывания. Если, однако, существует необходимость деления клея, следует очень точно дозировать компоненты В и А. Не допускается приклеивание элементов напольного паркета при температуре окружающей среды ниже +15<sup>0</sup> С и влажности выше 65%. Загрязнения, возникшие во время паркетных работ, и инструменты необходимо немедленно очистить, применяя PU Cleaner. После засыхания клей можно устранить только механическим путем.

**РАСХОД:**

Ниже подано размеры зубчатых шпателей для поклейки. Зубчатый шпатель следует подобрать так, чтобы клей на 100% покрыл нижнюю часть паркетных элементов. В случае необходимости, зубцы шпателя следует увеличить ножницами по металлу.

Тип пола	Тип зубьев	Расход
Массивный деревянный пол	В 13	1100 – 1300 г/м <sup>2</sup>
Трехслойные, двухслойные доски, Деревянные панели	В11	1000 – 1200 г/м <sup>2</sup>
Готовый паркет, Промышленный паркет, штучный паркет	В11	1000 – 1200 г/м <sup>2</sup>

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в оригинально закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре от +5° С до +25° С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

компонент А – основа клея, компонент В – отвердитель

Консистенция:	густая жидкость (комп. А) маслянистая жидкость (комп. В)
Цвет:	серый (комп. А) коричневый (комп. В)
Запах:	без запаха (комп. А) землистый (комп. В)
Температура кипения:	190° С
Температура воспламенения:	250° С (комп. А) 200° С (комп. В)
Плотность:	1,6 кг/дм <sup>3</sup> (комп. А) 1,2 кг/дм <sup>3</sup> (комп. В)
Срок хранения:	12 месяцев от даты производства
Размер упаковки (комп. А + комп. В):	6,66 кг.

---

При решении сложных проблем и касательно продуктов с особенными требованиями, которые не охвачены данной технической картой, мы обеспечиваем нашим Клиентам свою профессиональную консультационную помощь. После издания новой технической карты данная карта (1501) теряет свое значение.